

『サンシール』規格品仕様

規格品『サンシールは』、下記のA～Eの5種類を準備しております。ご確認の上、ご選定ください。

コード	品名	材質構成	標準幅 (mm)	巻き長 (m)	熱処理 可能温度	被着体	特徴と主な用途
		材質識別表示					
A	ボイル バリア	 ドライラミネート仕様	100 ∩ 620	500	ボイル 85℃	PP	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトなピール感 ・ハイバリアタイプ ・ボイル用途に最適 <主な用途> ・ゼリー
		PE, PA, EVOH					
B	レトルト ノンバリア	 ドライラミネート仕様			レトルト 120℃	PP	<ul style="list-style-type: none"> ・120℃までのレトルト処理対応 ・バリア不要の商品に最適 <主な用途> ・茶碗蒸し ・ようかん ・卵豆腐
		PP, PA					
C	レトルト バリア	 ドライラミネート仕様			レトルト 120℃	PP	<ul style="list-style-type: none"> ・120℃までのレトルト処理対応 ・酸素バリア性機能を付加 ・幅広い用途 <主な用途> ・惣菜 ・ようかん ・ムース
		PP, PA, EVOH					
D	A-PET	 押し出しラミネート仕様	ボイル 90℃	A-PET PC	<ul style="list-style-type: none"> ・通気処理加工が可能 ・ダブルバック用のミシン目加工を準備 <主な用途> ・A-PET 容器 ・キムチ ・ところてん		
		PE, PET					
E	バリア MS-RB	 ドライラミネート仕様	レトルト 120℃	A-PET B-PET C-PET	<ul style="list-style-type: none"> ・耐熱容器に対応 ・リモンネなどの耐薬品性 ・非臭気移行性 ・非吸着性 <主な用途> ・化粧品、芳香剤 ・化学薬品 (耐薬品性)		
		PET, PA					

※規格品『サンシール』の標準幅は、100～620mmです。お客様のご希望幅にスリット致します (別途スリット料金が必要です)。

【ご使用上のご注意】

- ・『サンシール』はイージーピール (易開封性) のフィルムです。(ア)内容物、(イ)シール条件 (温度、時間、圧)、(ウ)使用機械、(エ)シール形状、(オ)容器材質・形状などにより、シール強度、ピール強度に影響する場合があります。
- ・ご採用いただくにあたり、実機による充填試験を十分に行なわれてから、使用の可否をご確認ください。
尚、サンプル (50m巻) をご提供いたしますので、販売担当者までお申し出ください。
- ・何らかの不具合が生じた場合は、直ちにご使用を中止していただき、販売担当者までご連絡ください。
- ・『サンシール』に起因する以外の不具合 (漏れなど) につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

その他、ご不明な点は見積もり依頼書フォームのご質問・ご意見の欄に (複数行入力可です) ご記入ください。
お見積書と併せ、ご回答をさせていただきますので、お気軽にお問合せください。